

MODE D'EMPLOI

MoZaic

Flex imprimable pour une facilité de découpe et de d'échenillage !

Peut-être utilisé sans tape.



STANDARD
100
CQ 730/3
IFTH
www.oeko-tex.com

Certified for
HP Latex Inks

CARACTÉRISTIQUES:



PU
base eau



75µ



Coton, polyester,
tissu mélangé.
Moins adapté au nylon ou
d'autres textiles enduits.



EcoSolvent (incl. TrueVis),
Solvent, Latex, UV



1. Imprimer et découper

CONDITIONS DE DÉCOUPE:



Lame
30 - 45°



faible/
modérée



30 - 40 cm/s



2. Écheniller le motif

CONDITIONS DE TRANSFERT 1:



150°C



5 s



modérée/
élevée



à chaud



60°C



3. Application du tape

CONDITIONS DE TRANSFERT 2:



130°C



10 s



modérée/
élevée



à chaud



60°C



4. Transférer le motif,
retirer le support, fini!

Profils disponibles sur www.seftextile.com

Tape de transfert recommandé : FlexTape

Temps de séchage : selon l'encre et les conditions 1 - 6h

Pour les petits logos, il peut être utile d'appliquer d'abord le flextape sur toute la surface avant échenillage, retirer le liner polyester et écheniller par l'arrière.

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

► EMBALLAGE

50 cm	25 m
75 cm	25 m